

CP 656 防火塞

应用领域

- 用于墙壁或楼板中单束或多束电缆穿孔的暂时或永久防火密封
- 通过BS 476: Part20, 1987测试; 绝缘/防火时效: 2小时

适用于:

- 混凝土、多孔的混凝土或砖石建筑: 圆孔50~200mm 直径
- 厚度超过150mm的墙和地板(仅指BS检测)

示例

- 无尘和无纤维的房间, 经常安装电气设备的地方, 如计算中心、医院和实验室
- 建造阶段的新建筑或翻新以符合CDM和LPC标准的建筑
- 厂房、仓库等

使用建议

- 此防火系统包括CP656防火塞、CP611A膨胀性防火胶。
- 首先切割塞子使电缆能够通过。
- 在穿孔处的每端都填充CP656防火塞。
- 用CP611A填充电缆间的缝隙。
- 建议使用钻石钻孔机进行强钻孔。



系统优点

- 特别适合用于铺设新电缆
- 安装时间短, 使用经济
- 易安装(不需特别的工具)
- 安装后立即见效
- 多种用途临时或永久保护
- 绝对不含灰尘和纤维, 卤素和溶剂
- 气密性

国际测试和认证



British Standard
BS 476

技术数据


CP656防火塞

密度	约0.25g/cm ³
施工温度	-5℃~+40℃
颜色	红色
安装后适用	-60℃~+60℃
膨胀温度	+300℃
膨胀率 (300℃)	1:5
材料级别 (DIN4102)	B2


CP 611A膨胀性防火胶 (23℃, 50%相对湿度)

密度	约1.3g/cm ³
颜色	灰色
使用温度	+5℃~+40℃
固化后适用温度	-40℃~+140℃
表皮成型时间	约10分钟
固化速度	3mm/3天
膨胀状态	+140℃~+180℃
容许变形	10%
材料级别(DIN 4102,part 1)	B2
保质期	12个月(20℃, 十燥处)
容积	310ml


CP656的安装说明




钻孔、清孔



把塞子放入洞中
(墙中无电缆)



若有电缆, 则切塞子使其嵌在电缆周围



塞入塞子并用
CP611A填充缝隙



若需要则固定标识板

CP 656 防火塞

	包装数量 (pcs)	品名	品号
塞子, 直径62mm	20	CP 656- 62	220211 HK*,TW*,CN*
塞子, 直径77mm	20	CP 656- 77	220239 HK*,TW*,CN*
塞子, 直径107mm	20	CP 656-107	220212 HK*,TW*,CN*
塞子, 直径158mm	20	CP 656-158	220213 HK*,TW*,CN*
塞子, 直径202mm	20	CP 656-202	220214 HK*,TW*,CN*
膨胀性防火胶	20	CP 611A	220370 TW*,CN*
手动注射器	1	CB 200-P1	055205 TW*,CN*

